



SCHEDA TECNICA / Technical information sheet

	Unità / Units	Norma / Test method	Valori / Limit Values	
Peso / Weight	G/m ²	UNI EN 222-86	640 +/- 50	
Spessore / Thickness	mm	UNI EN 222-86	1,0 +/- 0,05	
Altezza / Width	cm	UNI EN 222-86	130/140	
Rotoli / Rolls	Mt	UNI EN 222-86	40	
Resistenza all'abrasione / Strength abrasion	CvB	UNI 4818-15 Metodo A 2.000 cicli/anno 20%	Resiste OK	
Resistenza alla trazione / Tensile strength	N	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	Longitudinale Longitidine	250 +/- 50
			Trasversale Crosswise	150 +/- 50
Allungamento alla rottura / Elongation strength	%	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	Longitudinale Longitidine	> 40
			Trasversale Crosswise	> 100
Composizione / Composition	PVC plastificato: 87,5% + Polietilene 12,5%			
REAZIONE AL FUOCO DEI MOBILI IMBOTTITI Sottoposti all'azione di una piccola fiamma Reaction to fire of upholstered furnishings subjected to a small flame test	CSE BF 4/3 UNI 9175		CLASSE 1 IM	
RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME: Flame retardancy according to:	USA MVSS 302 NF P 92-503 - Prova al bruciatore elettrico M2 UNI ISO 3795 CUNA 590-03 BS 5852 parte 1 sargente 1 su PU espanso (the match test) BS 7176: 1995 su PU espanso LOW HAZARD			

Norme di pulizia: pulser con linotta morbida ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, detersivi e detersivi chimici o spray per facciate.

Cleaning Rules: clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use Solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve utilizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze tra lotti diversi.

The figures given are purely indicative and as such are in no way to be regarded as binding. The product should be used specifically for its designated purpose. The manufacturer is not liable for improper use of the product. Colours may vary slightly from lot to lot.

Frazzini
Via Falcone

P.in Falcone

MAGICOTEX SRL

Via Maestri del Lavoro, 200 / D - 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo)

Tel. +39 051 941253 > Fax +39 051 941283 > info@magicotex.com > www.magicotex.com